



Fiche technique N° ID1084  
20-03-2020

Annule et remplace les éditions  
précédentes

Application après préparation sur supports  
conformes au D.T.U. 59.1

- Nouvelles et anciennes maçonneries
- Métaux non ferreux :  
Aluminium - Acier galvanisé - Zinc - Cuivre
- Matières plastiques : PVC
- Carrelage et verre
- Bois et dérivés - Bois exotiques
- Plâtre et dérivés :  
Plaques de plâtre cartonnées - Enduits de plâtre
- Anciennes peintures :  
Hydrodiluable - Glycérophtaliques - Acryliques

**1825 ® PRIMAIRE  
MULTISUPPORTS**

**INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR\***  
**14 +/- 2 m<sup>2</sup>/L**



\*Information sur le niveau d'émission de  
substances volatiles dans l'air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhalation,  
sur une échelle de classe allant de A+ (très  
faibles émissions) à C (fortes émissions).

## Fonction :

Peinture sous-couche d'accrochage pour fonds spéciaux.  
Destinée à être recouverte par une peinture décorative en finition.

**Classification :** AFNOR NF T 36-005 : I 7b2

**Destination :** INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR\*

**Intérieur :** surfaces murales, bois et dérivés du bois, bois tropicaux ou résineux, carrelage mural, PVC, verre, supports non ferreux. Supports ferreux après sous-couche.

**\*Extérieur :** Bois et dérivés de bois neuf ou en bon état, supports ferreux et non ferreux après sous-couche.

## Qualités dominantes :

- Excellent pouvoir d'accrochage.
- Additivé anti-rouille (têtes de clous, agrafes)
- Lessivable (Classe 1 selon la norme NF EN 13300 (perte d'épaisseur < 5 microns après 200 frottements) après 28 jours de séchage).

## Caractéristiques pratiques :



$14 \pm 2 \text{ m}^2/\text{L}$  (selon le support).

$1 \text{ h}$

$24 \text{ h}$  (à 20°C et 60% d'humidité relative).

Sur fonds poreux (plâtres dérivés, bois et dérivés, anciennes et nouvelles maçonneries) prévoir une consommation entre 12 et 14 m<sup>2</sup>/L

Sur fonds bloqués prévoir une consommation entre 14 et 16 m<sup>2</sup>/L

- **Présentation :** Blanc - prêt à l'emploi
- **Aspect en finition :** Mat
- **Matériel :** Brosse, Rouleau ou Pistolet
- **Dilution et nettoyage du matériel :** Eau
- **Conditionnement :** 1 L - 2,5 L - 10 L

## Caractéristiques techniques :

- Densité : 1,35 à 1,45
- Extrait sec (pondéral) : 56 à 60 %
- Taux de brillance à 60° : 6
- **Teneur en COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l (2010).**  
Ce produit contient max 30 g/l COV.

## MODE D'EMPLOI

### Préparation du support :

Le support doit être propre, sec et parfaitement adhérent.

- **Eliminer totalement les anciens badigeons**
- **Sur les métaux non ferreux** : brosser et lessiver pour dégraisser le support si nécessaire, rincer, puis laisser sécher.
- **Sur matériaux plastique, carrelages et verre** : lessiver pour dégraisser si nécessaire, rincer, laisser sécher, puis poncer légèrement pour casser le brillant.

### Application :

- **Après les travaux de préparation du support**, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1. Appliquer directement une couche.
- **Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur la surface à peindre.**
- **En intérieur, ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 70% d'Humidité relative.**
- **En extérieur, ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 80% d'Humidité relative.**
- **Produit à mélanger avant utilisation.**

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

### Conservation :

Excellente pendant 1 an en emballage d'origine fermé.  
Stocker à l'abri du gel

### Hygiène et sécurité :

**Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur notre site [www.peintures1825.fr](http://www.peintures1825.fr) ou sur demande et au texte figurant sur l'emballage conforme à la législation en vigueur.**

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THEOLAUR Peintures

ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN – Service technique : 03 61 26 54 96

[Mail : contact@peintures1825.fr](mailto:contact@peintures1825.fr) [www.peintures1825.fr](http://www.peintures1825.fr)

SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015