



Fiche technique N° LA3523

02-04-2021

Annule et remplace les éditions précédentes

Application après préparation sur supports conformes au D.T.U. 59.1

- Plâtres et dérivés après impression :
Plaques de plâtre - Plâtre - Enduit de plâtre
- Toile de verre
- Anciennes peintures :
Hydrodiluables - Glycérophthaliques - Acryliques
- Anciennes maçonneries après impression :
Béton - Enduit de ciment - Briques

laurtherm intérieur

Peinture décorative pour Confort Thermique

INTÉRIEUR

8 à 12 m²/L



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fonction :

Peinture décorative à base de liant acrylique en phase aqueuse permettant le confort thermique des immeubles et habitations. A utiliser avec notre impression laurtherm primaire.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 7b2

Destination : INTÉRIEUR

Intérieur : surfaces murales (plaques de plâtre - toiles de verre - anciennes peintures - anciennes maçonneries).

Qualités dominantes :

- Grande facilité d'application : permet un travail rapide et soigné.
- Excellente opacité pour un pouvoir couvrant élevé.
- Possibilité d'être recouverte avec tous produits de notre gamme phase aqueuse.
- Réduction des coûts d'énergie
- Apporte un confort thermique à l'intérieur de l'habitation

Caractéristiques pratiques :



= 8 à 12 m²/L (selon le support)



= 1 h



= 6 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation** : Blanc - Prêt à l'emploi
- **Aspect en finition** : Velours
- **Matériel** : Brosse, Rouleau
- **Dilution et nettoyage du matériel** : Eau
- **Coloration** : système à teinter COLORIMIX®
- **Conditionnement** : 3L (2 Kg) - 15L (11 Kg)

Caractéristiques techniques :

- **Densité** : 0,75 à 0,85
- **Extrait sec (pondéral)** : 47 à 51 %
- **Conductivité thermique (ISO 8301)** $\lambda = 0,154 \text{ W /m.K}$
- **Taux de brillance à 60°** : 3
- **Teneur en COV** : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) 140 g/l (2010).
Ce produit contient max 80 g/l COV (Les valeurs de COV indiquées tiennent compte de nos colorants).

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- **Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre**, laver, rincer, puis laisser sécher.
- **Éliminer totalement les anciens badigeons.**
- **Sur fonds déjà peints (anciennes peintures brillantes ou satinées)** : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
- **Sur fonds poreux (plâtre et dérivés)** : imprimer avec notre **laurtherm primaire**.
Voir la fiche technique du produit cité

Application :

- **Après les travaux de préparation du support**, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1.
- **Sur fonds neufs et non peints et fonds déjà peints**, appliquer une couche de notre **laurtherm primaire**, suivi de 2 couches de **laurtherm intérieur** en respectant un temps de séchage de 6 heures entre les 2 couches.
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur la surface à peindre.
- **En intérieur, ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 70% d'Humidité relative.**
- **Produit à mélanger avant utilisation.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Limitée à 1 an en emballage d'origine non ouvert. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

Hygiène et sécurité :

Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur notre site www.lauragais-peintures.fr ou sur demande et au texte figurant sur l'emballage conforme à la législation en vigueur.

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THEOLAUR Peintures - ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN - Service technique : + 33 (0)3 61 26 54 96

Mail : contact@lauragais-peintures.fr www.lauragais-peintures.fr

SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015