

Version: 8/01/2021

	Contient	m ²	ft ²	poids
1 boîte Pure lames	8 lames	2.16 m ²	23.24 ft ²	12.5 kg
1 palette Pure lames	56 paquets	120.96 m ²	1301.53 ft ²	700 kg
1 boîte Pure dalles	6 dalles	2.25 m ²	24.21 ft ²	12.97 kg
1 palette Pure dalles	28 paquets	63 m ²	677.88 ft ²	363 kg



description produit

			lames	dalles
Dimensions	EN ISO	24346	1326 x 204 mm	612 x 612 mm
Épaisseur totale	EN ISO	24346	5 mm	
Couche d'usure	EN ISO	24340	0,55 mm	
Poids total	EN ISO	23997	5.61 kg/m ²	
Traitement de surface			PUR	
Classification	EN ISO	10582	23-33	
Garantie usage résidentiel			à vie	
Garantie usage commercial	EN ISO	10874	10 ans	

résultats des test

Chauffage par le sol	EN ISO	12524	Compatible – chauffage eau chaude basse température max. 27 °C (80 °F)/ chauffage par le sol électrique: max 60 W/m ²	
Chaise à roulettes	EN ISO	4918	réussi	
Indice de résistance au feu	EN ISO	13501-1	Bfl-s1	
Résistance aux produits chimiques	EN ISO	26987	OK	
Résistance thermique	EN ISO	8302	0,0315 m ² K/W	
Poinçonnement rémanent	EN ISO	24343-1	< 0,10 mm	
Glissance	DIN	51130	R10	
	EN ISO	13893	Classe DS	
RRL pendulum test: sec	CEN/TS	15676	76	
RRL pendulum test: mouillé	CEN/TS	15676	50	
Réduction des bruits: bruit d'impact	EN ISO	717-2	10 dB	
Bruit réfléchi à la marche	EN ISO	16205	80 dB	
Résistance à la lumière	EN ISO	105-B02	>6	
Stabilité dimensionnelle	EN ISO	23999	≤ 0,15 %	
Anti statique	EN ISO	1815	oui	
Formaldéhyde	EN ISO	717-1	E1	
Émission de VOC			Indoor air comfort GOLD	

